

Technisches Datenblatt

BONDTEC 807 Dachdicht

Einkomponentige Dachbeschichtung

UV- und witterungsbeständig

Produktbeschreibung

BONDTEC 807 Dachdicht ist eine zähelastische Schutz- und Versiegelungsmasse zur Sanierung und Verschönerung alter und verwitterter Dächer. Das Produkt ist ohne Primer anwendbar, und atmungsaktiv. BONDTEC 807 Dachdicht dichtet Haarrisse, ist nicht korrodierend und hat eine hohe Abriebfestigkeit. Das Produkt enthält kein Bitumen / Teer und ist resistent gegen Algen, Pilze und Schimmelbefall.

Anwendungsgebiete

BONDTEC 807 Dachdicht haftet auf allen übliche Untergründen im gesamten Baubereich, wie Asphalt, Dachpappe, Teer, Schweißbahnen, Bitumen, Faserzement, Dachziegel, Stein, Schindeln, Beton, Schiefer, Blech, Holz, Aluminium, Zink, Blei, Kupfer, Hart-PVC, Glas, Polyester, Polycarbonat usw.

Das Produkt eignet sich hervorragend zur Beschichtung und Versiegelung von Garagen dächern, Carports, Geräteschuppen, Pergolas, Gartenhäusern, Scheunen und Nebengebäuden. Alte, verwitterte und unansehnliche Dächer werden wieder wie neu.

BONDTEC 807 Dachdicht ist für die Verwendung mit Styropor / Styrodur und frischem Beton nicht geeignet.

Technische Daten

Basis	Acrylharze, modifiziert,
Dichte	ca. 1,0 g / ml
Konsistenz	dickflüssig, standfest
Verbrauch	ca. 0,5 bis 1 Liter / m ²
Aushärtung (23° C / 65% RF)	ca. 1 - 2 mm / Tag
Anwendungstemperatur	min. +5° C bis max. +40° C
Lagerstabilität	2 Jahre in geschlossenen Gebinden, kühl und trocken lagern
Transport	Kein Gefahrgut nach Klasse ADR
Sicherheit	entzündlich
Ökodaten	Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung)
Gefahrenhinweis	bei Verarbeitung von Zündquellen fernhalten, von Kindern fernhalten.

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen staub- fett- und ölfrei, sowie fest und tragfähig sein. Bei Bedarf vorher abschleifen, Metalle und Kunststoffe mit handelsüblichen Reinigern vorbehandeln. BONDTEC 807 Dachdicht ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Produkt mit breitem Pinsel oder Rolle auftragen. Sofern erforderlich eine zweite Schicht nach etwa 14 Tagen auftragen.

Technisches Datenblatt BONDTEC 807 Dachdicht

Verarbeitungshinweise (Fortsetzung)

BONDTEC 807 Dachdicht dichtet und schützt sofort in einem Arbeitsgang. Für Übergänge sollten Polyestervliese eingelegt werden. Bei feuchtem Untergrund und größeren Rissen und Nähten sollte vorgängig mit BONDTEC 801 AQUADICHT abgedichtet werden. BONDTEC 801 AQUADICHT überbrückt Risse bis zu 1 cm. Werkzeuge mit Verdünnung reinigen.

Lieferform

670 ml / 670 g Dose

12 Dosen / Verkaufsverpackung

5 Liter / 5 kg Gebinde

3 Gebinde / Verkaufsverpackung

Farbe: grau

Lagerfähigkeit

24 Monate, zwischen +5° C und +25° C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.

Kennzeichnung

BONDTEC 807 Dachdicht ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Sicherheitshinweise

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen, Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gebinde für Recycling restlos entleeren.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben in unseren Technischen Datenblätter entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH Rechtssprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung. Für Folgeschäden haftet BONDTEC unter keinen Umständen.

BONDTEC Dicht- und Klebesysteme GmbH

Deckemattstraße 1 | 79400 Kandern

Telefon +49 76 26 / 97 70 40 | Fax +49 76 26 / 97 70 41

www.bondtec-gmbh.de